

## Beton nach Norm SN EN 206-1:2000/A1

Sortennummer	Druckfestigkeitsklasse	Expositions-klasse	Grösst-korn (mm)	Konsis-tenzklasse	max. w/zeq	Bemerkung	NPK	Preis Fr./m <sup>3</sup>
Z130	C20/25	X0	32	C2	–	TBA GR BB2	–	166.00
A230	C25/30	XC2	32	CZ (C2)	0.65	Kranbeton	NPK A	170.00
A231	C25/30	XC2	32	FZ (F3)	0.65	Pumpbeton <sup>1</sup>	NPK A	181.00
A260	C25/30	XC2	16	CZ (C2)	0.65	Kranbeton	NPK A	176.50
B230	C25/30	XC3	32	CZ (C2)	0.60	Kranbeton	NPK B	175.50
B230–7	C25/30	XC3	32	CZ (C2)	0.60	Kranbeton mit Verflüssiger	NPK B	184.00
B231	C25/30	XC3	32	FZ (F3)	0.60	Pumpbeton <sup>1</sup>	NPK B	185.50
B260	C25/30	XC3	16	CZ (C2)	0.60	Kranbeton	NPK B (16)	193.00
B261	C25/30	XC3	16	FZ (F3)	0.60	Pumpbeton <sup>1</sup>	NPK B (16)	196.00
C330	C30/37	XC4 XF1 XD1 <sup>2</sup>	32	CZ (C2/C3)	0.50	Kranbeton	NPK C	190.00
C331	C30/37	XC4 XF1 XD1 <sup>2</sup>	32	FZ (F3/F4)	0.50	Pumpbeton <sup>1</sup>	NPK C	201.50
C360	C30/37	XC4 XF1 XD1 <sup>2</sup>	16	CZ (C2)	0.50	Kranbeton	NPK C (16)	196.00
C365	C30/37	XC4 XF1	16	SF2	0.50	selbstverdichtender Beton (SVB, SCC) <sup>1</sup>	NPK C (16)	228.00
D230	C25/30	XF2	32	C2	0.50	TBA GR EP Nr. 73 <sup>1</sup>	NPK D	218.00
D231	C25/30	XF2	32	FZ (F2/F3)	0.50	Pumpbeton <sup>1</sup> TBA GR EP Nr. 604	NPK D	229.00
D260	C25/30	XF2	16	C2	0.50	TBA GR EP Nr. 649 <sup>1</sup>	NPK D	223.00

<sup>1</sup> Transport nur mit Fahrmischer

<sup>2</sup> wasserundurchlässig gemäss Anforderungen Seite 14

Bei allen Sorten gilt: Chloridgehaltsklasse Cl 0.1

### Konsistenz Kran- und Pumpbeton

Ausbreitmass

Klasse	Wert (mm)
F2	350 bis 410
F3	420 bis 480
F4	490 bis 550

Verdichtungsmass

Klasse	Wert
C1	1.45 bis 1.26
C2	1.25 bis 1.11
C3	1.10 bis 1.04

### Konsistenz SCC/SVB

Setzfließmass

Klasse	Wert (mm)
SF1	550 bis 650
SF2	660 bis 750
SF3	760 bis 850

Kranbeton NPK A und B	CZ: Zielwert 1.22 (1.14–1.30)
Kranbeton NPK C	CZ: Zielwert 1.15 (1.07–1.23)
Pumpbeton NPK A und B	FZ: Zielwert 470 (440–500)
Pumpbeton NPK C	FZ: Zielwert 480 (450–510)
Pumpbeton NPK D	FZ: Zielwert 410 (380–440)

Die angegebene Konsistenz kann nur bei Transport mit Fahrmischer garantiert werden.

